



PAROTEC Sp. z o.o.  
ul. Cisowa 9  
60-185 Skórzewo

## Karta techniczna

# Folia Paroizolacyjna Parotec Izopar

Folia przeznaczona do wykonania izolacji paroszczelnej w ścianach i stropach.  
Wykonana z najwyższej jakości polietylenu niskiej gęstości .

Materiał		LDPE
Grubość	PN-EN 13984:2013E	0,20mm (±10%)
Wodoszczelność	PN-EN 13984:2013E	Wodoszczelność przy 2 kPa
Przenikanie pary wodnej	PN-EN 13984:2013E	Sd= 61(±10%)m
Wytrzymałość na rozdzielanie w kierunku podłużnym	PN-EN 13984:2013E	≥ 90N
Wytrzymałość na rozdzielanie w kierunku poprzecznym	PN-EN 13984:2013E	≥ 95N
Wytrzymałość na rozciąganie w kierunku podłużnym	PN-EN 13984:2013E	≥ 132 N/50mm
Wytrzymałość na rozciąganie w kierunku poprzecznym	PN-EN 13984:2013E	≥ 83N/50mm
Wydłużenie w kierunku podłużnym	PN-EN 13984:2013E	≥ 498%
Wydłużenie w kierunku poprzecznym	PN-EN 13984:2013E	≥ 326%
Odporność na uderzenie	PN-EN 13984:2013E	≥ 200mm (metoda A)
Odporność na alkalia	PN-EN 13984:2013E	Spełnienie wymagań
Reakcja na ogień	PN-EN 13984:2013E	Klasa F
Opór dyfuzyjny pary wodnej po sztucznym starzeniu	PN-EN 13984:2013E	Spełnienie wymagań

W imieniu producenta podpisał:

Tomasz Staszewski

Dyrektor techniczny

Skórzewo 28.01.2014 r.