



PAROTEC Sp. z o.o.
ul. Cisowa 9
60-185 Skórzewo

Karta techniczna

Folia Paroizolacyjna Parotec Alu 110 PN-EN 13984:2013-06E

Folia przeznaczona do wykonania izolacji paroszczelnej w ścianach i stropach.
Wykonana z folii LDPE niskiej gęstości, siatki wzmacniającej i warstwy folii metalizowanej

Masa	EN 1849-2	110g/m ² (± 10%)
Reakcja na ogień	EN 13501-1	Klasa E
Długość	EN 1848-2	50m(+0,5%)
Szerokość	EN 1848-2	1,5m(± 0,5%)
Przenikanie pary wodnej	EN 1931	2,4*10 ¹² (m ² *s*Pa)/kg)
Dyfuzja pary wodnej po sztucznym starzeniu	EN 1296	Wynik pozytywny
Wodoszczelność	EN 1928	Wynik pozytywny przy 2 kPa
Wytrzymałość na rozciąganie w kierunku podłużnym	EN 12311-2	> 250 N/50mm
Wytrzymałość na rozciąganie w kierunku poprzecznym	EN 12311-2	> 230N/50mm
Wytrzymałość na rozdzieranie w kierunku podłużnym	EN 12311-2	> 200N
Wytrzymałość na rozdzieranie w kierunku poprzecznym	EN 12311-2	> 160N
Wydłużenie w kierunku podłużnym	EN 12311-2	> 12%
Wydłużenie w kierunku poprzecznym	EN 12311-2	> 10%
Prostoliniowość		75mm/10m
Odporność na alkalia		NPD
Odporność na uderzenia		NPD
Substancje niebezpieczne		NPD

W imieniu producenta podpisał:

Tomasz Staszewski

Skórzewo 31.10.2014 r.

Dyrektor techniczny