



**PAROTEC Sp. Z o.o.**  
ul. Cisowa 9  
60-185 Skórzewo

## Karta techniczna

# Paroizolacja aktywna PAROTEC active CE

**13**  
**EN 13984**

Paroizolacja aktywna do wykonania bariery ograniczającej przepływ pary wodnej w przegrodach budowlanych. Montowana po wewnętrznej stronie izolacji termicznej. Połączenia należy uszczelnić specjalnymi taśmami samoprzylepnymi.

Długość	EN 1848-2	50m (-0%)
Szerokość	EN 1848-2	1,5m (-0%)
Gramatura	EN 1849-2	90g/m <sup>2</sup> (± 20%)
Reakcja na ogień	EN 11925-2	klasa F
Odporność na przesiąkanie	EN 1928	klasa W1
Wytrzymałość na rozciąganie w kierunku podłużnym	EN 12311-1	180±50 (N/50mm)
Wytrzymałość na rozciąganie w kierunku poprzecznym	EN 12311-1	130±50 (N/50mm)
Wydłużenie w kierunku podłużnym	EN 12311-1	60% (±20%)
Wydłużenie w kierunku poprzecznym	EN 12311-1	70% (±20%)
Odporność na rozrywanie gwoździem wzdłuż	EN 12310-1	150±50 (N)
Odporność na rozrywanie gwoździem w poprzek	EN 12310-1	130±55 (N)
Przenikanie pary wodnej Sd	EN 1931	>8m
Giętkość w niskiej temperaturze	EN 1109	-20°C
Prostoliniowość	EN 1848-2	40mm/10m
Wytrzymałość złączy		NPD
Zachowanie po sztucznym starzeniu		Wynik pozytywny
Wytrzymałość na uderzenia		NPD
Substancje szkodliwe		NPD
Odporność na alkalia		NPD

W imieniu producenta podpisał:

Tomasz Staszewski

Skórzewo 01.07.2013 r.

Dyrektor techniczny